



ENROBE BITUMINEUX A FROID



Enrobé bitumineux à froid destiné aux travaux de réparation durables pour :

- combler des nids-de-poule,
- égaliser des dénivellations sur tout type de route,
- réaliser des travaux de recouvrement après scellement des tampons de voirie, panneaux de signalisation, mobilier urbain, etc.

Utilisation :

-10°C à + 35°C

Reprise immédiate du trafic :

Dès compactage, Repair Mix autorise une circulation réduite à vitesse lente (< 30 km/h)

Résistance :

Après durcissement, Repair Mix atteint la résistance et la durabilité d'un enrobé à chaud



FORMATUB

Agence Nord-Pas-de-Calais

5, avenue Paul Plouviez

62460 DIVION

Tél. : 03.21.61.63.90

Fax : 03.21.61.63.99

Email : nord@formatub.fr

www.formatub-budget.com

Conservable et réutilisable :

Jusqu'à 12 mois après ouverture.



SOLUTIONS

REPAIR MIX

Description

Repair Mix est un enrobé bitumineux à froid à base de laitiers de hauts fourneaux et d'huile végétale, destiné aux travaux de réparation durables des couches de roulement existantes en béton bitumineux ou en béton de ciment sur une épaisseur comprise entre 2 et 4 cm. Repair Mix peut être utilisé pour un enrobé dense et souple. Granulométrie 0/4 mm. Couleur noire. Durée de conservation : 12 mois

Supports admissibles

Le support doit être propre et exempt de particules pulvérulentes (balayage soigneux préalable).

Béton bitumineux : application directe après nettoyage.

Béton de ciment : le support sera préparé avant mise en oeuvre de Repair Mix, par application d'un vernis bitumineux à froid.

Mise en Oeuvre

Appliquer l'enrobé avec une pelle ou une truelle sur le support et l'égaliser en réalisant une légère surépaisseur de 1 cm par rapport au niveau fini souhaité.

Aussitôt après, compacter énergiquement l'enrobé.

Pour des sections de petite surface, un damage manuel suffit.

Pour des surfaces assez grandes, comme des tranchées, il est recommandé d'employer un compacteur à plaque vibrante.

Lorsqu'il est appliqué à des températures inférieures à 0 °C, le temps de prise de Repair Mix sera allongé (contacter le service technique)

Consommation

Conditionnement : Seaux plastiques de 25 kg

1 seau de 25 kg suffit pour combler une surface de 0,5 m² x 2 cm de profondeur.

Sécurité

Ce produit n'est pas un produit classé dangereux, conformément au règlement (UE) 2015/1221, (relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges) et dans le cadre de l'utilisation prescrite par le fabricant.



Ce document n'est qu'indicatif, il convient de consulter les documents de référence en vigueur.

Le Fabricant se réserve le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de pose, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.